

ADLER Holzentgrauer

96348

Effektiver Reiniger und Entgrauer für verwittertes und vergrautes Holz auf Basis Oxalsäure für DIY und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines


Das leicht thixotropierte Produkt wirkt als effektiver Reiniger, Entgrauer und Aufheller. Gibt dem Holz seinen ursprünglichen Farbton (mittels Bleichmittel) zurück und ist biologisch abbaubar. Verschmutzungen, Holzinhaltstoffe und Holzverfärbungen durch Metalle können schonend beseitigt werden. Intakte Anstriche werden nicht angegriffen.

Besondere Eigenschaften



- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+


Anwendungsgebiete




- Verwittertes und vergrautes Holz, wie z.B. Gartenmöbel, Terrassen, Holzverkleidungen, Balkone, usw.
- Vorbehandlung von holzinhaltsstoffreichen Tropenhölzern.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, jedoch nicht über 30 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 %.
- Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Wind oder drohendem Frost verarbeiten.

Auftragstechnik

Auftragsverfahren	Streichen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l) ¹⁾	Zum Entgrauen: ca. 5 Zum Reinigen: ca. 5 – 20
Verdünnung	Wasser
Verdünnungszugabe in %	Zum Entgrauen: keine Verdünnung Zum Reinigen: je nach Verschmutzungsgrad bis zu 15% (maximale Verdünnung 1:5)
¹⁾ Ergiebigkeit ohne Verdünnungszugabe	

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit.

Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

UNTERGRUND**Untergrundvorbereitung**

Verwitterte Anstriche entfernen; angrenzende Pflanzen und empfindliche Flächen, welche nicht gereinigt werden sollen, abdecken bzw. nach Anwendung sofort mit Wasser abspülen.

Saugfähige Untergründe vorwässern.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU**Produktauftrag**

ADLER Holzentgrauer mit Pinsel oder Bürste satt auftragen.

10 - 20 Minuten einwirken lassen, dabei die Oberfläche (z. B. mittels einer Sprühflasche) stets feucht halten.

Anschließend mit viel Wasser und mit mechanischer Unterstützung (Nylon- oder Wurzelbürste; keine metallischen Bürsten) abwaschen. Die mechanische Unterstützung ist notwendig, um auch porentiefe Verschmutzungen zu entfernen.

Bei stark verfärbten Flächen empfehlen wir die zweimalige Anwendung des Produkts.

Zwischenschliff

Falls erforderlich, können vor einem Neuanstrich die aufstehenden Holzfasern mit einem Schleifpapier oder Schleifvlies geglättet werden.

Folgebeschichtung

Zwischentrocknung: ca. 3 Tage. Bei einer relativen Holzfeuchte < 15 % kann die Oberfläche mit dem gewünschten Anstrichsystem wie z. B. Pullex Bodenöl überarbeitet werden.

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**


1,0 l; 2,5 l

Farbtöne/Glanzgrade

Leicht blau eingefärbt 96348

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Den Inhalt nicht in Metallgebinde umfüllen.

Sicherheitstechnische Angaben



Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

Bei Verarbeitung wird die Verwendung von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen.