

Adherglass

Code: 6624.372

HAFTVERMITTLER FÜR GFK

- VERBESSERT DIE HAFTUNG DER ANTIFOULING
- TROCKNET SCHNELL
- BRAUCHT KEIN ANSCHLEIFEN

BESCHREIBUNG

Adherglass ist eine mit synthetischen Harzen formulierte Grundierung, welche eine ausgezeichnete Haftung vermittelt. Dieser 1-Komponenten-Primer kann auf Oberflächen aus GFK, Gelcoat, sowie auf Epoxyanstriche wie Plastolite Pro und Aquastop aufgetragen werden. Adherglass trocknet schnell durch und wird hauptsächlich als Grundierung für Antifoulings auf GFK und auf neuem Gelcoat, sowie auf Gelcoat, von dem der alte Anstrich entfernt wurde, verwendet. Dank des guten Haftvermögens von Adherglass, ist ein Anschleifen des Untergrundes nicht notwendig. Dieser muss nur gründlich entfettet werden.

TECHNISCHE DATEN

Filmbildung:	Lösemittelverdunstung
Spezifisches Gewicht:	1,21 ± 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen:	20 %
Flammpunkt:	+6 °C
Glanzgrad:	matt
Farbton:	stieg
Gebinde:	0,75 / 5 L

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Neues Gelcoat: Untergrund mit Detersil entfetten und mit Süßwasser abspülen. Falls Trennmittelrückstände (Wachse) vorhanden sind, mit feinem Schleifpapier (400 Körnung), nass anschleifen bis das Gelcoat leicht matt wird.

Altes Gelcoat: Nach dem Entfernen des alten Anstriches, direkt auf das Gelcoat oder eventuell auf eine Epoxygrundierung auftragen.

VERARBEITUNG

Inhalt gut durchmischen, bis jegliches Bodensediment aufgelöst ist. Die Farbe kann ohne Verdünnung verwendet werden.

Am besten wird Adherglass mit einem Pinsel aufgetragen. Man soll einen so dünnen Anstrich auftragen, dass dieser fast durchsichtig ist. Ein zu dicker Anstrich vermindert die Haftung des darauffolgenden Antifouling. Nach der Verarbeitung muss der Pinsel sofort mit dem Verdüner 6780 gereinigt werden

Adherglass

Code: 6624.372

HAFTVERMITTLER FÜR GFK

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Trockenzeit für belastbarkeit (20 °C) 6 stunden
- Topfzeit (20 °C): /
- Verarbeitungstemperatur min/max: +5/+35 °C
- Härter: /
- Mischungsverhältnis (volumen): /
- Mischungsverhältnis (gewicht): /
- Verdünner/Lösemittel zureinigen: 6780 nur für die Reinigung
- Nass-schichtdicke: 75 µ
- Trockenschichtdicke: 15 µ
- Theoretische Ergiebigkeit: 13,3 m²/L
- Überarbeitbar min (20 °C): 3 stunden
- Überarbeitbar max (20 °C): 12 stunden
- Anzahl der anstriche: 1

NOTE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

In geschlossenen Räumen muss ausreichende Durchlüftung während der Verarbeitung und der Trockenzeit vorhanden sein. Das Produkt enthält leicht brennbare Lösemittel, welche mit Luft eine explosive Mischung bilden können, falls diese einer offenen Flamme, Funken oder einer elektrostatischen Ladung ausgesetzt ist. Während der Verarbeitung empfiehlt sich die Verwendung von Arbeitskleidung, Schutzgläsern, Schutzmasken und Handschuhen. Lesen sie bitte die abschnitten 7-8 des SDB vor dem nutzung.HINWEISE FÜR DIE SICHERE ENTSORGUNG DES BIOZID-PRODUKTS UND DER VERPACKUNGLeere Verpackungen, die Biozid-Produkte enthalten haben: Entsorgen Sie die leeren Verpackungen gemäß den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum. Verpackungen, die das unbenutzte Biozid_zProdukt enthalten: Entsorgen Sie das ungebrauchte Produkt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum. Das Recycling der Verpackungen ist in diesem Fall verboten. Nicht in die Kanalisation und in Wasserläufen einlassen. Die Produktdosen nicht im Freien ausgesetzt sein und bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 35 °C gelagert werden. Bitte lassen sie nicht in der Sonne.

WICHTIGER HINWEIS: Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem neuesten Stand unserer Labortests und unserer praktischen Erfahrung, welche die Qualität des Produktes gewährleisten, falls dieses nach unseren Vorschriften verwendet wird. Die hier enthaltenen Angaben können , auf Grund weiterer technischer Entwicklung, abgeändert werden. Wir lehnen jede Verantwort für die Verwendungen - die nicht unseren technischen Anweisungen entsprechen - ab, falls diese nicht ausdrücklich vom Technischen Kundendienst der Firma Veneziani genehmigt wurden. Diese Ausgabe widerruft und ersetzt alle vorhergehenden.